

## KARTA TECHNICZNA MATERIAŁU PLANDEKOWEGO

	JEDNOSTKA		METODA BADANIA
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	650	BS 3424 method 5A
Powłoka		Jednostronnie lakierowana	
Tkanina podstawowa		100% PES 1100Dtex	
Splot	/cm	8x8	
Szerokość	cm	275	
Tkanina podstawowa Powłoka	g/m <sup>2</sup> g/m <sup>2</sup>	180 470+/-10	BS 3424 Method 5B
Wytrzymałość na rozciąganie (tkanina podstawowa)	N/5cm	2500	DIN53354
Wytrzymałość na rozciąganie (wątek)	N/5cm	2300	DIN53354
Wytrzymałość na rozrywanie (tkanina podstawowa)	N	280	DIN53363
Wytrzymałość na rozrywanie (wątek)	N	250	DIN53363
Adhezja (przyleganie warstw)	N/5cm	110	DIN53357
Temperatury użytkowania	°C	-30/+70	BS 3424 Method 10
Odporność UV		6	BS3424 Method 15